



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Acero líquido es un polímero epóxico de dos componentes de alta resistencia.

Es utilizado para pegar y reparar una gran variedad de artículos, con excepción de plásticos alifáticos, siliconas, PVC de baja densidad, goma y poliestireno. Ideal para aplicaciones eléctricas, cerámicas, madera, metal, concreto y elementos menores de vidrio. No recomendado para vidrios o cristales estructurales.

No recomendado para estructuras en contacto directo con alimentos ni aplicaciones bajo agua.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Resistente altas temperaturas



Multiuso



Soporta tensión de tracción



Secado rápido



Resiste al impacto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta Gris, después de fraguado
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,3 +/- 0.5 g/m ³
Tiempo secado	3 - 7 minutos
Tiempo curado total	2 horas
T° de servicio	-20 a +70 °C
T° de aplicación	+5°C a + 50°C

MODO DE USO

Para aplicar Rex Acero líquido, se debe dosificar en relación 1:1 en volumen de la resina y el catalizador. Mezclar con la espátula uniformemente resina y catalizador, hasta lograr una mezcla homogénea. Aplicar una delgada capa de mezcla en forma uniforme en ambas superficies. Limpiar los excesos con solvente.

Luego de la aplicación, lave las manos con agua y jabón, especialmente antes de ingerir alimentos.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

FORMATOS DISPONIBLES



**Adhesivo Acero Liquido
Gris ES-520**
56 grs.
30239

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

