FICHA TÉCNICA

ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Espuma Poliuretano es un producto mezcla de polioles e isocianatos con hidrocarburos gaseosos. Tiene propiedades de Relleno. Sella, aísla y pega diversos tipos de materiales de construcción y presenta gran resistencia a la humedad.
Relleno de juntas entre elementos de construcción tales como:
marcos de puertas y ventanas, juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques. Aislación térmica y acústica de tuberías, caños, cañerías, techos y muros

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Alta resistencia
- Pintable
- Libre de CFC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido comprimido
Olor	Bajo olor
Tiempo de formación de película	5 ~15 min.
Tiempo de curado a 23 ° C +/- 2°C y U.R. 50%	+ 5 a 45 ° C
Temperatura ideal de aplicación	-20 a +70 °C
Temperatura de servicio	- 60 a 100 ° C
Rendimiento	50-70 (tasa de expansión)
Contracción de volumen	3%
Estructura celular	63% de celdas abiertas
Post expansión	Ninguno
Resistencia a la tracción	105, 45 KPa
Gravedad Kg/m	18-22
Resistencia adhesiva	120 KPa

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO

MODO DE USO

Para aplicar Rex Espuma Poliuretano agitar fuertemente el envase durante unos minutos (20 veces aprox.) antes de comenzar la aplicación. Fijar el gatillo a la válvula. Aplicar la espuma accionando la válvula, siempre con el envase invertido, de abajo hacia arriba, para que la espuma se auto sostenga. Rellenar los espacios solamente hasta la mitad, ya que la espuma seguirá expandiéndose hasta el doble de su volumen antes de endurecer completamente. Una vez fraguada, contar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero o sierra fina, pudiéndose lijar, empastar o pintar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de sellantes y adhesivos anteriores. Se recomienda enmascarar las zonas lisas adyacentes para facilitar la limpieza y lograr un acabado prolijo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conserve el producto en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

FORMATOS DISPONIBLES



Espuma Expansiva PU
750 ml.
30350 (12 uni)
30361 (6 uni)



Espuma Expansiva PU
500 ml.
30448 (12 uni)
30068 (6 uni)

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile