

PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Color Alta Temperatura fue desarrollado con resinas especiales que resisten el calor extremo sin decolorarse. Muy utilizado en motores, estufas, parrillas, chimeneas, tubos de escape y otras superficies metálicas expuestas al calor.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Multiuso



Resiste altas temperaturas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido
Olor	Olor característico
Tiempo secado al tacto	> 20 min.
Tiempo secado completo	-120 min.
Tiempo fuerza mecánica	24 hrs.
Nivel dureza	>HB
Nivel de adherencia	<=2
Tasa de pulverización	>=97%
Presión interna	< 0,8 Mpa
Rendimiento: 1,5 m2 por envase.	1,5 m2 por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener un acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, libres de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking las superficies que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C.



FORMATO DISPONIBLE



Aluminio
400 ml.
60034



Negro
400 ml.
60035

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.