FICHA TÉCNICA

SILICONA ALTA TEMPERATURA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex silicona Alta Temperatura, Silicona monocomponente de alto módulo, diseñada para aplicaciones multipropósito que exigen máxima resistencia térmica. Formulada con polímeros especiales de silicona, ofrece un sellado confiable y duradero en condiciones de alta exigencia.
Normalmente en aplicaciones con un rango operativo de -50°C a +200°C y puede alcanzar, intermitentemente, temperaturas hasta +275°C.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Flexibilidad estructural
- Impermeable
- Alta resistencia
- Resiste altas temperaturas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta tixotrópica
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,1 g/m3
Formación de piel	10 min
Temperatura de servicio	-50 a +200°C
Temperatura de aplicación	+ 5° C a +45°C
Dureza Shore a 24 hrs	22
Alargamiento a la rotura	>700%
Módulo de tracción de 7 días	> 0,72 Mpa



rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos
www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

SILICONA ALTA TEMPERATURA

MODO DE USO

Para aplicar Rex Silicona Alta Temperatura con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5°C y 27 °C.

CERTIFICACIONES **AST M D2377: 2000, ISO 7390:1987, ISO 7619 - 1:2004, ISO 37:2005**

FORMATO DISPONIBLE



Silicona Alta Temperatura
300 ml
30142



Silicona Alta Temperatura
70 ml
30375



Silicona Alta Temperatura
70 ml
30375



Silicona Alta Temperatura
70 ml
30375



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile