



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo de Contacto 60, es formulado a base de cauchos y resinas sintéticas disueltos en solventes orgánicos (NU 1145, NU 1090, NU1307).

Es ideal para aplicaciones: Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Instalación de alfombras. Reparaciones varias en la industria y el hogar.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Alta resistencia



Alta adherencia



Elástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido color ambar
Olor	Olor a solvente
Peso específico	0,82 g/m ³
Formación de piel	10 min.
Sólidos	-19% a 20%
Viscosidad	3000 – 4000 Cps
Temperatura de almacenamiento	+ 10° C a 27°C
Resistencia a la T°	70°C
Rendimiento	3 – 4 m ² /Litro (película de 0,2 mm de espesor).
Vida útil	18 meses

ADHESIVO CONTACTO 60

MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo de contacto 60 con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez el adhesivo se encuentre seco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de sellantes y adhesivos anteriores. Se recomienda enmascarar las zonas lisas adyacentes para facilitar la limpieza y lograr un acabado prolijo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conserve el producto en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

FORMATOS DISPONIBLES



Adhesivo de contacto 60
3,8 lt
30291



Adhesivo de contacto 60
946 cc
30290



Adhesivo de contacto 60
240 cc
30289



Adhesivo de contacto 60
120 cc
30288



Adhesivo de contacto 60
60 cc
30369

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.