



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo instantáneo, es un adhesivo de última generación, de curado extra rápido de 2 compones: adhesivo y activador en aerosol.

Desarrollado para diversas aplicaciones que necesitan de una alta velocidad de curado y resistencia.

Se adhiere a una amplia variedad de sustratos como metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y muchos otros.

De ser necesario más tiempo para acomodar las áreas de pegado, se debe utilizar el adhesivo mágico sin activador.

BENEFICIOS



Fácil de usar



Secado Rápido



Alta resistencia



Fuerza de unión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro
Olor	Olor a solvente
Peso específico	1.03 – 1,1 g/m ³
Viscosidad	1400 – 1800 Cps
Sistema de seguridad	Cartucho de un solo uso
Temperatura de almacenamiento	+ 6° C a 25°C
Soluble	MEK, acetona y nitrometano
Temperatura de funcionamiento	-55 a 80 ° C
Relleno de separación	0,02 mm
Curado rápido	7-9 segundos.
Tiempo cura total	24 horas
Vida útil	36 meses

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar Rex Adhesivo mágico en una capa fina en sólo una cara de los sustratos a pegar (el exceso perjudica el buen rendimiento del adhesivo). Luego de aplicar el activador en la otra área a pegar, se deben mantener las piezas presionadas por aproximadamente 9 segundos, donde la cura inicial se completará y la pieza podrá manejarse con seguridad.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

FORMATO DISPONIBLE



Adhesivo mágico
100 ml + 400 ml
30494



Adhesivo mágico
50 ml + 100 ml
30500

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.