FICHA TÉCNICA

SILICONA ACÉTICA

REV: 16/11/2026



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Silicona Acética es un adhesivo sellador tixotrópico, monocomponente, de uso general, bajo módulo, antihongos y de curado acético. Su curado ocurre en temperatura ambiente y en la exposición a la humedad del aire.

Posee una excelente capacidad de trabajo, multipropósito, ideal para usos generales en construcción y reparaciones del hogar, con rápido secado al tacto.

En construcción se utiliza para el sellado de superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos, vajilla sanitaria, puertas y ventanas, etc. Tiene una excelente resistencia a los rayos UV y se puede aplicar en áreas externas.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Alta resistencia
- Alta adherencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido amarillo
Olor	Olor característico (ácido acético)
Peso específico	0,93 a 1,05 g/cc
Formación de piel	15 min
T° de servicio	-50 a +150 °C
Temperatura de aplicación	+5 a +35 °C



rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos
www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA
SILICONA ACÉTICA

REV: 16/11/2026

MODO DE USO

Para aplicar Rex Silicona Acética con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola.
Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, libres de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascarar la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

COLORES DISPONIBLES

30306 / 30373 **Transparente**

30364 **Aluminio**

30307 / 30374 **Blanco**

30365 **Bronce**

30363 **Negro**

30366 **Titanio**



Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos

www.rex.cl
contacto@rex.cl
Amunátegui 232 Oficina 2001
Santiago, Chile