



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Silicona Acética** es un adhesivo sellador tixotrópico, mono-componente, de uso general, bajo módulo, anti-hongos y de curado acético. Su curado ocurre en temperatura ambiente y en la exposición a la humedad del aire.

Posee una excelente capacidad de trabajo, multipropósito, ideal para usos generales en construcción y reparaciones del hogar, con rápido secado al tacto.

En construcción se utiliza para el sellado de superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos, vajilla sanitaria, puertas y ventanas, etc. Tiene una excelente resistencia a los rayos UV y se puede aplicar en áreas externas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, $\text{RH}50\% \pm 5\%$:

- Apariencia (visual): Pasta tixotrópica de varios colores
- Olor: Olor característico (ácido acético)
- Peso específico: 0,93 a 1,05 g/cc
- Formación de piel: 15 min.
- T° de servicio: -50 a +150 °C
- Temperatura de aplicación: +5 a +35 °C

Certificación: ASTM C920-2011; ISO 11600-2002; GB 14683-2003

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Acción anti-hongos
- Excelente adherencia
- Flexible
- Resistente a rayos UV
- Impermeable
- Uso Interior / Exterior

MODO DE USO

Para aplicar Rex silicona acética con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.



Ficha Técnica

Silicona Acética

Rev. 07/05/2024

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

COLORES DISPONIBLES

Color	Formato	Código	Formato	Código
Transparente	300 ML	30306	70 ML	30373
Aluminio	300 ML	30364	-	-
Blanco	300 ML	30307	70 ML	30374
Bronce	300 ML	30365	-	-
Negro	300 ML	30363	-	-
Titanino	300 ML	30366	-	-

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl