



Ficha Técnica

Cola Fría Madera

Rev. 07/05/2024

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Cola Fría Madera**, es un adhesivo en base acuosa, de alta resistencia en el pegado, largo tiempo de trabajo, adecuado para aplicaciones en grandes superficies.

Es ideal para aplicaciones de alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación de revestimientos de madera, muebles y múltiples aplicaciones. Se adhiere en diversos tipos de sustratos como madera, metal, albañilería, revoque, vidrio, corcho, ladrillo, piedra, granito, azulejo y algunos tipos de plásticos (PVC, Policarbonatos, etc.).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, $\text{RH}50\% \pm 5\%$:

- Apariencia (visual): Líquido Blanco
- Olor: Bajo Olor
- Peso específico: 1,05 g/cc
- Sólidos (%): 24% a 28%
- Viscosidad: 15000 – 30000 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 18 meses
- Temperatura de almacenamiento: $+10\text{ °C}$ a 27 °C
- Temperatura de trabajo: $+5\text{ °C}$ – 40 °C

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Máxima Adherencia
- Pegado en uniones rígidas
- Alto rendimiento
- Uso interior y exterior
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo

MODO DE USO

Aplicar Rex Cola Fría Madera en una capa delgada con brocha sobre una de las superficies a pegar. Juntar ambas superficies y mantener en prensa al menos 2hrs (Si está trabajando a $+20\text{ °C}$). La máxima resistencia se alcanzará a las 24 horas desde su aplicación. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.



Ficha Técnica

Cola Fría Madera

Rev. 07/05/2024

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Cola Fría Madera

500 gr
30310



Cola Fría Madera

1 kg
30312



Cola Fría Madera

500 gr
30309



Cola Fría Madera

1 kg
30407

PRECAUCIONE DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.