



# FICHA TÉCNICA

## Spray abrillantador zinc

Rev. 22/06/2022



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex pintura spray abrillantador de zinc es un esmalte con acabado brillante; de gran resistencia a la intemperie y la humedad. Destaca por su alta durabilidad y excelente adhesión a superficies metálicas.

Puede ser utilizado en la reparación y reacondicionamiento de piezas galvanizadas, como protección extraordinaria contra el desgaste y como acabado en procesos de galvanización.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido color ámbar
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 0,84 g/m<sup>3</sup>
- Formación de piel: 10 min.
- Sólidos (%): 22% a 24%
- Viscosidad: 4500 – 5000 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 27°C
- Resistencia a la T°: 70°C
- Rendimiento: 3 – 4 m<sup>2</sup>/Litro (película de 0,2 mm de espesor)

### BENEFICIOS

- Protección anticorrosiva
- Durabilidad
- Versatilidad
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Alta adherencia
- Bajo contenido de VOC
- Multiuso
- Resistente

### MODO DE USO

1. Limpie y seque la superficie a tratar. En caso de haber óxido, remuévalo con un cepillo metálico. Si es necesario, utilice algún primer, como rex spray galvanizado en frío al 96% de zinc.
2. Agite bien el aerosol durante 2 minutos para asegurar que el producto se mezcle uniformemente. Hágalo también a menudo durante el uso.
3. Rocíe REX Pintura spray abrillantador zinc a una distancia de entre 15 y 30 cm de la superficie. Se recomienda realizar 2 capas finas con una intermitencia de 15 minutos.
4. Al finalizar, invierta el spray y pulverice hasta que sólo salga gas, para así limpiar la válvula.
5. Deje secar por 12 horas en un ambiente limpio y ventilado.

\*Aplique primero el spray en una pequeña área a modo de prueba, para confirmar la exactitud del color.



# FICHA TÉCNICA

## Spray abrillantador zinc

Rev. 22/06/2022

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Enjuague bien la boca con agua. Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

### ALMECENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en el envase original en posición vertical, alejado de fuentes de calor, a la sombra y a una temperatura menor a 45 °C. Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

En las condiciones previamente descritas y con su envase sellado, rex spray galvanizado en frío al 96% de zinc, tiene una duración de 36 meses a partir de su fecha de elaboración.

### FORMATO DISPONIBLE



**Pintura spray abrillantador zinc**

400 ml

30051

### RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.