

SILICONA NEUTRA EXPRESS

REV: 06/05/2025



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Silicona Multiuso Express de un componente, de alto módulo, rentable con un sellador multi propósito basado en un polímero de silicona especial. Rex Silicona Multiuso Express ofrece excelentes propiedades de resistencia al interior y exterior, una excelente adhesión. Rex Silicona Multiuso Express es ampliamente utilizada en la construcción y obras mayores para baños, cocinas, juntas y sellado entre vidrio, cerámica, madera, aleaciones de aluminio, zincaluminio, ventanas de PVC y otros.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Multiuso



Alta resistencia

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento
- Fácil de aplicar
- Con Fungicida
- Aplicador incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta Blanca
Olor	Olor característico
Peso específico	1+/- 0.5 g/m3
Formación de piel	10 min.
Tiempo de almacenamiento	24 meses
Temperatura de almacenamiento	+ 5° C a 27°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +45°C



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

MODO DE USO

Use el sellador una vez que el agente de limpieza se haya secado, aproximadamente 1 a 2 minutos después de la aplicación. Se recomienda utilizar dos paños diferentes: uno para aplicar el agente de limpieza y otro para el sellador.

Para obtener una mejor apariencia, cubra las áreas exteriores con cinta de enmascarar Rex antes de aplicar el producto.

Retire el sello de seguridad del aplicador y gire el aplicador para abrir el flujo de salida de la silicona. Luego, presione el aplicador incluido en el envase y aplique el sellador en las zonas deseadas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

CERTIFICACIONES

ASTM C920-2011 - ISO 11600-2002 - GB 14683-2003

FORMATO DISPONIBLE**Silicona Multiuso Express**290 ml
30184**ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

