

# FICHA TÉCNICA

## ADHESIVO INSTANTÁNEO GEL

REV: 20/11/2025



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**REX Adhesivo Instantáneo gel** es un adhesivo monocomponente formulado a base de cianoacrilato, diseñado para aplicaciones que requieren alta velocidad de curado, excelente resistencia y uniones de gran precisión. Su baja viscosidad permite una rápida penetración en superficies lisas y ajustadas, logrando un pegado inmediato y confiable.

### BENEFICIOS

-  Fácil de aplicar
-  Alto rendimiento
-  Acción Instantánea
-  Resistente
-  Excelente adherencia

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro ligeramente amarillento
Olor	Olor a solvente
Densidad a $25^{\circ}\text{C}$	1,04 a 1,06 g/ml
Viscosidad	40 - 60 CPs
Soluble	MEK, acetona y nitrometano
Apariencia después de curado	Sólido incoloro
Punto de inflamación	>80 °C
Resistencia al cizallamiento (aceroxacero)	$\geq 100 \text{ kgf/cm}^2$

### MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo Instantáneo gel en una capa fina sobre solo una de las superficies a unir. Evitar el exceso de adhesivo, ya que una cantidad demasiado grande ralentiza el curado y puede disminuir la resistencia final de la unión.

Unir inmediatamente ambos sustratos y presionar firmemente durante algunos segundos hasta lograr la fijación inicial. Permitir que la unión cure completamente antes de someterla a esfuerzos.



**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona

**ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

**FORMATO DISPONIBLE****Adhesivo instantáneo**2 gr  
30394**ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

**PRECAUCIONES DE USO**

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

